TECHNOSEAL E 25 VV 60 F/F

FICHE TECHNIQUE- SBS

Réf. DT/FT/E/TE1/010– Janvier 2023

DESCRIPTION : TECHNOSEAL E 25 VV 60 F/F, est une feuille d'étanchéité soudable à base de bitume modifié SBS, à armatureen voile de verre. Les faces inférieure et supérieure sont recouvertes d'un film thermofusible.

UTILISATION : La feuille TECHNOSEAL E 25 VV 60 F/F est idéale pour une large gamme d'applications d'étanchéité. Utilisée en tant que pare vapeur ou sous-couche du système bicouche TECHNOSEAL E pour toutes toitures terrasses et autres ouvrages.

REFERENCES TECHNIQUES:NM 10.8.913 – EN 13707 – Directives UEAtc.

MISE EN ŒUVRE: Se référer aux cahiers des prescriptions technique «TECHNOSEAL & TECHNOSEAL E BICOUCHE», «TECHNOSEAL & TECHNOSEAL E MONOCOUCHE» et« Etanchéité Bac Acier Fixé mécaniquement »

EMBALLAGE: Rouleaux / Palette avec couverture en plastique rétractable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU LIANT

Caractéristiques	Valeur limite
Température de Ramollissement Billes & Anneaux (TBA)(°C)	**≥ 120**
Pénétration à 25 °C (indicatif) (dmm)	**≥25**
Retour élastique (%) (NM 10.8.919 / XP P 84-360)	**<10**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES(1) DE LA FEUILLE(2)

Caractéristiques		Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeurs	Tolérances
Défauts d'aspect		NM 10.8.906 / EN 1850-1	–	défauts visibles	Sans	–
Longueur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**10.00**	≥
Largeur		NM 10.8.904 / EN 1848-1	m	VLF	**1.00**	≥
Rectitude		NM 10.8.904 / EN 1848-1	mm	Conforme	**20**	≤
Masse surfacique		NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m²	VDF	**3.00**	± 10%
Épaisseur		NM 10.8.905 / EN 1849-1	mm	VDF	**2.50**	± 5%
Étanchéité à l'eau		NM 10.8.907 / EN 1928	-	Etanche	Résistant à 10 KPa	-
Étanchéité après étirement à basse température		NM 10.8.901/EN 13897	%	VLF	**PND** (3)	-
Résistance au pelage des joints		NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	VLF	**PND** (3)	≥
Résistance au cisaillement des joints(4)		NM 10.8.931 / EN 12317-1	N/50mm	VLF	**PND**(3)	≥
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	VLF	**300**	≥
	Transversal				**200**	
Propriétés en traction : Allongement	Longitudinal		%	VLF	**2**	
	Transversal				**2**	
Résistance au choc		NM 10.8.932 / EN 12691 (A)	mm	VLF	**500**	≥
Résistance au poinçonnement statique	Méthode A	NM 10.8.933 / EN 12730 (A)	kg	**15**	**2**	≥
	Méthode B				**5**	
Résistance à la déchirure (au clou)		NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	VLF	**PND**(3)	≥
Stabilité dimensionnelle		NM 10.8.920 / EN 1107-1	%	VLF	**0.5**	≤
Souplesse à basse température	A l'état neuf	NM 10.8.922 / EN 1109	°C	VLF	**– 15**	≤
	A l'état vieilli				**0**	
Résistance à l'écoulement à température élevée (fluage)	A l'état neuf	NM 10.8.923 / EN 1110	°C	VLF	**100**	≥
	A l'état vieilli				**90**	

(1) En conformité aux normes NM 10.8.913, NM EN 13707
(2) Nature de l'armature : Voile de verre
(3) Performance non déterminée : non importante pour l'utilisation
(4) Valeur déclarée ou rupture hors joint

Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits

Recommandations de manipulation et stockage :
- Éviter les chutes et les chocs.
- Transporter et stocker les rouleaux verticalement, toujours protégés des conditions climatiques, soleil, pluie, givre, grêle et neige.
- Soulever les rouleaux, toujours sur des palettes, avec une grue ou un chariot élévateur.

Recommandations écologiques:
- Le tri et le réacheminement des déchets découlant de l'application de ces produits, sont de l'entière responsabilité de l'applicateur ou de l'utilisateur, et devront être effectués en accord avec la législation applicable.

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

TECHNOPURE MAROC SARL
Lot. N° 267, Lotissement Lina – Sidi Maârouf – Casablanca
Tél. : 0522 97 34 45/50 – 0522 97 35 96 Fax. : 0522 97 35 88
Patente 36160431 – R.C 89941 – I.F. 01004047 – C.N.S.S 6344254
Email :contact@technopure.ma – Site web : www.technopure.ma—